

## IZOBIT ULTRA TOP (W-PYE 300 S 56 SBS)

Membrană bituminoasă termosudabilă de închidere, modificată cu SBS

**Membrană de strat superior de înaltă calitate cu parametri tehnici care ies în evidență față de rest. Fabricată din bitum elastomeric SBS foarte modificat și dintr-un material neșesut din poliester dublu ranforsat de 300 g/m<sup>2</sup>. Extrem de durabilă, stabilă dimensional și potrivită pentru cele mai dure condiții.**

**Asigura durabilitate pe termen lung și protecție îndelungată .**

**Creată pentru proiecte exigente.**

## TECHNICAL DATA



**Reinforcement: 300 g/m<sup>2</sup>**  
poliester armat cu fibra de sticlă.  
**Bitum: SBS premium-modificat**  
**Suprafața superioară: ardezie mineral**  
**hidrofobizată**  
**Suprafața inferioară: film PE termofuzibil cu**  
**contur pentru acoperiș**  
**Specificație tehnică a produsului:**  
**EN 13707:2004+A2:2009**

**Cantitate pe palet:: 24 role / 120 m<sup>2</sup>**



## UTILIZARE

Ca strat final în sistemele de acoperiș multistrat

Ca strat final în sistemele de acoperiș cu un singur strat

Ca strat superior sub protecția grea a suprafeței, de exemplu, acoperișuri cu balast



## CARACTERISTICI TEHNICE

| CARACTERISTICI                                         | VALORI                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| defecte vizibile                                       | No visible defects                             |
| ungime                                                 | ≥ 5,0 m                                        |
| latime                                                 | ≥1,0 m                                         |
| grosime                                                | 5,6 mm (± 0,2)                                 |
| etanșeitate (metoda B)                                 | 10 kPa i 400 kPa                               |
| etanșeitate la întindere la temperaturi scăzute        | etans la apă atunci când este întins la 10%    |
| reacție la foc                                         | clasa E                                        |
| reacție la foc exterior*                               | Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)             |
| reacție la foc interior                                | RE 20, RE 30, REI 15, REI 20                   |
| flexibilitate la temperatură scăzută                   | ≤-30 °C                                        |
| durabilitate (rezistență la curgere la temp. ridicată) | 120 (±10) °C                                   |
| rezistență maximă la tracțiune longitudinală           | 1200 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm |
| rezistență maximă la tracțiune transversal             | 1000 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm |
| elongație la rezistență maximă longitudinală           | 65 <sup>+15</sup> / <sub>-15</sub> %           |
| rezistență la curgere la temp. ridicată                | ≥120 °C                                        |

| CARACTERISTICI                                    | VALORI                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| elongație la rezistență maximă transversală       | 75 <sup>+15</sup> / <sub>-15</sub> %                                 |
| stabilitate dimensională                          | ≤0,3%                                                                |
| rectiliniitate                                    | ≤10 mm/5 m length                                                    |
| rezistență la impact (metoda A si B)              | ≥2000 mm                                                             |
| rezistență la forfecare a îmbinării longitudinale | 900 +/- 200 N/50mm                                                   |
| rezistență la forfecare a îmbinării transversale  | 1100 +/- 200 N/50mm                                                  |
| rezistență la încărcare statică (metoda A)        | ≥20 kg                                                               |
| Aderența granulelor (finisaj)                     | pierdere stratului de acoperire 15 <sup>+15</sup> / <sub>-15</sub> % |
| rezistența la decojire a îmbinării longitudinale  | 200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N/50mm                         |
| rezistența la decojire a îmbinării transversale   | 200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N/50mm                         |
| rezistență la sfâșiere (cui) longitudinală        | 450 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N                              |
| rezistență la sfâșiere (cui) transversală         | 500 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N                              |
| substanțe periculoase                             | NPD                                                                  |

\* valabil pentru sisteme de acoperiș testate



IZOBUD Sp. z o.o.  
Laki Kozielskie  
ul. Lesna 4, 47-150 Lesnica



NIP: 756-18-31-498  
Regon: 532228808  
KRS: 0000067066



tel. +40 729 758 073

Fisa tehnica nr.:  
196/IZOB/v.160126

## IZOBIT ULTRA TOP (W-PYE 300 S 56 SBS)

Membrană bituminoasă termosudabilă de închidere, modificată cu SBS

## DOCUMENTE

Certificate de control al producției în fabrică:  
1023-CPR-0178FOrganism de certificare notificat:  
1023Declarație de performanță:  
196/IZOB/2026

## SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT



## SUPRAFEȚE

- Beton (umiditate max. 5%)
- Suprafețe din lemn cu o umiditate mai mică de 22%
- Strat de izolație termică
- Acoperiș existent

## APLICARE

- Termosudare (folosind un arzător pe gaz)
- Fixare mecanică (folosind elemente de fixare), în conformitate cu recomandările standardului PN-EN 1991-1-4:2008 privind distribuția elementelor de fixare mecanice.

## GARANȚIE

- 25 ani

## TRANSPORT SI DEPOZITARE

- Transportați și depozitați în poziție verticală într-un singur strat, împiedicând rolele să se poată mișca pe palet
- Depozitați în condiții care să protejeze împotriva umezelii și a luminii solare excesive și păstrați la cel puțin 120 cm distanță de calorifere și alte surse de căldură
- Transport conform reglementărilor privind siguranța transportului

## SĂNĂTATE SI SIGURANȚĂ

- Produsul nu conține nici azbest, nici componente din gudron de cărbune sau alte substanțe care ar putea afecta sănătatea umană dacă este depozitat, transportat și utilizat într-un mod corespunzător.

Implementarea hidroizolației cu ajutorul produsului trebuie să fie precedată de selecția (proiectarea) straturilor de către o persoană autorizată – proiectant.

## RECOMANDARE DE INSTALARE

- 1 Desfășurați și poziționați produsul la o temperatură ambiantă de 0÷35 °C.
- 2 Suportul trebuie să fie curat, uniform și fără contaminanți, cu un conținut adecvat de umiditate, tratat cu o amorsă bituminoasă potrivită (conform normei PN-80/B-10240).
- 3 Înainte de instalare, produsul trebuie păstrat la o temperatură de cel puțin +18 °C timp de cel puțin 24 de ore. Înainte de instalare, produsul trebuie desfășurat la locul unde va fi aplicat și, după plasare, rulat pe ambele părți spre centru.
- 4 Când instalați membrana de tip cap sheet, asigurați-vă că utilizați suprapuneri corespunzătoare în raport cu stratul inferior.
- 5 Produsul trebuie instalat cu suprapuneri longitudinale de cel puțin 8 cm, sau cel puțin 12 cm în cazul sistemelor cu un singur strat, iar suprapunerile transversale trebuie să aibă cel puțin 15 cm lățime. În timpul sudării suprapunerilor, presați membrana cu un rulou de acoperiș pentru a asigura ieșirea asfaltului între 0,5 și 1,0 cm lățime
- 6 Lucrările de acoperiș trebuie efectuate în conformitate cu documentația tehnică (întocmită de un proiectant autorizat), cu reglementările și standardele de construcție în vigoare, de către persoane calificate în lucrări de hidroizolație și, dacă este necesar, sub supravegherea unei persoane autorizate.



Informațiile furnizate în această fișă tehnică, în special recomandările privind instalarea, se bazează pe experiența și cunoștințele noastre. În plus față de informațiile furnizate în această fișă tehnică, trebuie respectate regulile meseriei, standardele naționale și europene relevante, avizele tehnice, reglementările privind sănătatea și securitatea etc. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare aplicabile

