

DACHBIT 5 250 S 52 SBS

Membrană strat superior, termosudabilă, din bitum modificat cu SBS

Membrană strat superior, termosudabilă, cu un compus de bitum modificat SBS și o armătură din poliester, puternică și dimensional stabilă.

Rezistentă la condițiile meteo.
Asigură siguranța acoperișului.

DATE TEHNICE



Armătură: poliester neșut ranforsat cu fibră de sticlă
Bitum: SBS-modificat
Suprafața superioară: Ardezia minerală
Suprafața inferioară: Film PE cu contur de acoperiș
Specificația tehnică a produsului:
EN 13707:2004+A2:2009

Cantitate pe palet: 24 role / 144 m²

UTILIZARE

Ca strat superior în sistemele de acoperiș cu straturi multiple



CARACTERISTICI TEHNICE

VALOARE CARACTERISTICĂ

defecte vizibile	Fără defecte vizibile
lungime	Min. 6,0 m
lățime	Min. 1,0 m
grosime	5,2 mm (± 10%)
etanșeitate (metoda B)	10 kPa și 100 kPa
rezistență la curgere la temperaturi ridicate	≥ Broof clasa E
reacție la foc	de 80 °
Reacția la focul extern*	C (t1); Broof (t2); Broof (t3)
reacția la focul intern *	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20
flexibilitate la temperaturi joase	≤ -11°
durabilitate (flexibilitate la temperaturi joase)	C-9 (±3)°C
rezistență maximă la tracțiune longitudinală	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm
rezistență maximă la tracțiune	600 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm
elongare transversală la rezistență maximă la tracțiune longitudinală	50 % ⁺³⁰ / ₋₃₀

VALOARE CARACTERISTICĂ

elongație la rezistență maxielongație la rezistență maximă transversală	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %
stabilitate dimensională	modificare dimensiunii, nu mai mult de 0,5%
rectiliniitate	deviație nu mai mare de 10 mm/5 m lungime
rezistență la impact (metoda A)	NPD
rezistență la forfecare a îmbinării longitudinale	NPD
rezistență la forfecare a îmbinării transversale	NPD
rezistență la încărcare statică (metoda A)	NPD
Aderența granulelor (finisaj)	pierdere stratului de acoperire Nu mai mult de 15 %
rezistența la decojire a îmbinării longitudinale	NPD
rezistența la decojire a îmbinării transversale	NPD
rezistență la sfâșiere (cui) longitudinală	250 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N
rezistență la sfâșiere (cui) transversală	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N
substanțe periculoase	nu conține

*valabil pentru sisteme de acoperiș testată



IZOBUD Sp. z o.o.
Laki Kozielskie,
ul. Lesna 4, 47-150 Lesnica



NIP: 756-18-31-498
Regon: 532228808
KRS: 0000067066



tel. +40 729 758 073

Fișa tehnică nr.:
004/IZOB/v.100425

DACHBIT 5 250 S 52 SBS

Foaie de capac cu torță modificată SBS prin bitum

DOCUMENTE

- Certificate de control al producției în fabrică:
1434-CPR-0198
- Organism de certificare notificat:
1434
- Declarație de performanță:
004/IZOB/2025

SUPRAFEȚE

- Beton cu un conținut de umiditate cel mult 5%
- Suprafețe din lemn cu un conținut de umiditate de cel mult 22%
- Stratul de izolație termică

APLICAȚIE

- Torch-on (folosind o torță pe gaz)

GARANȚIE

- 5 ani

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

- Transportați și depozitați în poziție verticală, într-un singur strat, împiedicând mișcarea rolelor pe palet.
- Depozitați în condiții care protejează împotriva umezelii și a soarelui excesiv și țineți distanța de cel puțin 120 cm de încălzitoare și alte resurse termice.
- Transportul conform reglementărilor privind siguranța transportului.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

- Produsul nu conține azbest, Componente din gudron de cărbune sau orice alte substanțe care ar putea afecta sănătatea umană dacă ar fi stocată, transportate și folosite corect.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM



Implementarea hidroizolației folosind produsul trebuie să fie precedată de selecția (proiectarea) straturilor de către o persoană autorizată-designer.

RECOMANDĂRI DE INSTALARE

- 1 Rulați și plasați produsul la temperatura de mediu 5±35 °C.
- 2 Substratul trebuie să fie curat, uniform și lipsit de contaminanți, cu un conținut adecvat de umiditate, tratat cu un grund bituminos potrivit (conform normei PN-80/B-10240).
- 3 Înainte de instalare, produsul trebuie depozitat la o temperatură de cel puțin +18 °C timp de cel puțin 24 de ore. Înainte de instalare, produsul trebuie desfășurat la fața locului, unde va fi aplicat, iar după așezare, rulat pe ambele părți spre centru.
- 4 Când montați membrana foi de cap, asigurați-vă că folosești suprapunerile corecte în raport cu stratul inferior.
- 5 Produsul trebuie instalat cu suprapuneri longitudinale de cel puțin 8 cm, sau cel puțin 12 cm în cazul sistemelor cu un singur strat, iar suprapunerile transversale trebuie să aibă o lățime de cel puțin 15 cm. În timpul sudării prin suprapunere, presați membrana cu o rolă pentru acoperiș pentru a asigura că
- 6 Toate lucrările de acoperiș trebuie efectuate conform documentației tehnice (pregătite de un proiectant autorizat), reglementărilor și standardelor de construcție aplicabile în vigoare, de către persoane calificate în lucrări de hidroizolație și, dacă este necesar, sub supraveghere, de o persoană autorizată.



Informațiile furnizate în această fișă tehnică, în special recomandările privind instalarea, se bazează pe experiența și cele mai bune cunoștințe ale noastre. Pe lângă informațiile furnizate în această fișă tehnică, trebuie respectate regulile comerțului, standardele naționale și europene relevante, aprobările tehnice, reglementările de sănătate și siguranță etc. Această fișă tehnică înlocuiește toate

