



Membrană autoadezivă din SBS-modificat

 CERTIFIED
 ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 45001

IZOBUD®
 EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH


DATE TEHNICE

Armatura: voal de sticlă
 Bitum: SBS-modificat
 Suprafața superioară: Film PE termoadeziv cu contur pentru acoperiș
 Suprafața inferioară: film de silicon (detasabil)
 Specificație tehnică a produsului:
 EN 13707:2004+A2:2009
 EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
 EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006

Cantitate pe palet: 20 role / 200 m²

Transmiterea aburului de apă (rezistența la difuzie):
 Sd: ~ 1500 m

UTILIZARE

- Ca strat suport în sistemele de acoperiș cu mai multe straturi
- Ca barieră de vapori pentru a regla transmiterea vaporilor de apă în sistemele de acoperiș
- Pentru protecție împotriva umezelii și hidroizolare (tip A)
- Pentru izolarea orizontală a pardoselilor, șapelor de beton, fundațiilor, teraselor, balcoanelor și plăcilor aflate în contact cu solul
- Pentru hidroizolarea verticală a părților subterane ale clădirilor în condiții care permit expunerea la presiune hidrostatică a apei.
- Pentru fixarea plăcilor izolante termice, precum și a plăcilor OSB, MFP și a învelitorilor

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI	VALORI
defecte vizibile	fara defecte vizibile
lungime	≥ 10,0 m
latime	≥ 0,99 m
grosime	2,7 mm (± 0,2)
etanșeitate la apă (metoda B)	60 kPa
rezistență la apă la temperaturi scăzute	NPD
reacție la foc	clasa E
reacție la foc exterior*	Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)
reacție la foc interior*	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20
flexibilitate la temperatură scăzută	≤ -25 °C
durabilitate (rezistență la curgere la temp. ridicată)	≥ +110 °C
rezistență maximă la tracțiune longitudinală	600 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
rezistență maximă la tracțiune transversală	450 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
elongație la rezistență maximă longitudinală	6 ⁺⁴ / ₋₄ %

CARACTERISTICI	VALORI
elongație la rezistență maximă transversală	6 ⁺⁴ / ₋₄ %
stabilitate dimensională	≤ 0,3 %
rectiliniitate	abatere maximă nu mai mult de 20 mm/10 m length
rezistență la impact (metoda A)	≥ 600 mm
rezistență la forfecare a îmbinării longitudinale	450 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N/50 mm
rezistență la forfecare a îmbinării transversale	300 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N/50 mm
rezistență la încărcare statică	≥ 5 kg
aderența stratului rezistența la decojire a îmbinării longitudinale	NPD
rezistența la decojire a îmbinării transversale	NPD
rezistența la decojire a îmbinării longitudinale	NPD
resistance to tearing (nail) transverse	150 (±100) N
rezistență la sfâșiere (cui) transversală	100 (±50) N
substante periculoase	nu contine
* valabil pentru sisteme de acoperiș testate	



IZOBUD Sp. z o.o.
 Laki Kozielskie,
 ul. Lesna 4, 47-150 Lesnica



NIP: 756-18-31-498
 Regon: 532228808
 KRS: 0000067066



tel. +40 729 758 073

Fișa tehnică nr.:
 117/IZOB/v.160126



Membrană autoadezivă din SBS-modificat

DOCUMENTS

- Certificate de control al producției în fabrică:
1023-CPR-0178F i 1023-CPR-0190F
- Organism de certificare notificat:
1023
- Declarație de performanță:
117/IZOB/2026

SUPRAFEȚE

- Beton (umiditate max. 5%)
- Suprafețe din lemn cu o umiditate mai mică de 22%
- Strat de izolație termică

APLICARE

- Lipire (după îndepărtarea foliei de pe partea inferioară a produsului)

GARANȚIE

- 15 ani

TRANSPORT SI DEPOZITARE

- Transportați și depozitați în poziție verticală într-un singur strat, împiedicând rolele să se poată mișca pe palet
- Depozitați în condiții care să protejeze împotriva umezelii și a luminii solare excesive și păstrați la cel puțin 120 cm distanță de calorifere și alte surse de căldură.
- Transport conform reglementărilor privind siguranța transportului

SĂNĂTATE SI SIGURANȚĂ

- Produsul nu conține nici azbest, nici componente din gudron de cărbune sau alte substanțe care ar putea afecta sănătatea umană dacă este depozitat, transportat și utilizat într-un mod corespunzător.

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



IZOBUD®

EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM



Implementarea hidroizolației cu ajutorul produsului trebuie să fie precedată de selecția (proiectarea) straturilor de către o persoană autorizată – proiectant.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

- 1 Pentru acoperiri multilayer realizate cu utilizarea membranelor de acoperiș autoadezive, valoarea forțelor de succiune a vântului care acționează asupra acoperișului trebuie verificată pentru a selecta corespunzător numărul de elemente de fixare mecanice și/sau tipul și cantitatea de adeziv, de către o persoană autorizată-proiectant.
- 2 Desfășurați și poziționați produsul la o temperatură ambiantă de 10÷35 °C
- 3 Suportul trebuie să fie curat, uniform și fără contaminanți, cu un conținut adecvat de umiditate, tratat cu o amorsă bituminoasă potrivită (conform normei PN-80/B-10240).
- 4 Înainte de instalare, produsul trebuie păstrat la o temperatură de cel puțin +18 °C timp de cel puțin 24 de ore. Înainte de instalare, produsul trebuie desfășurat la locul unde va fi aplicat și, după plasare, rulat pe ambele părți spre centru.
- 5 Produsul trebuie instalat cu suprapuneri longitudinale de cel puțin 8 cm și suprapuneri transversale de cel puțin 15 cm. Lipirea se realizează prin îndepărtarea foliei de protecție de pe partea inferioară, în timp ce se apasă simultan pe membrana bituminoasă pe suprafața pe care este aplicată. Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a presa ferm produsul de-a lungul
- 6 Rezistența optimă a aderenței produsului la substrat se obține după sudarea la cald a stratului următor de șindrilă autocolantă pentru acoperiș, precum și atunci când lucrările se desfășoară la temperaturi ambientale peste 10 °C.
- 7 Pentru izolările împotriva umezelii și hidroizolațiile orizontale și verticale, numărul de straturi de membrană trebuie determinat în funcție de condițiile existente ale solului și apei din jurul clădirii și al nivelului fundației acesteia. Dacă condițiile permit, izolarea poate fi instalată ca un singur strat.
- 8 Toate lucrările de acoperiș trebuie să fie efectuate în conformitate cu documentația tehnică (întocmită de un proiectant autorizat), cu reglementările și standardele de construcții în vigoare, de persoane calificate în lucrări de hidroizolații și, dacă este necesar, sub supravegherea unei



The information provided in this data sheet, in particular recommendations concerning installation, are based on our experience and best knowledge. In addition to the information provided in this data sheet, the rules of the trade, relevant national and European standards, technical approvals, health and safety regulations etc. must be followed. This data sheet replaces all previous versions applicable to this product.



IZOBUD Sp. z o.o.
Laki Kozielskie,
ul. Lesna 4, 47-150 Lesnica



NIP: 756-18-31-498
Regon: 532228808
KRS: 0000067066



tel. +40 729 758 073

Fișa tehnică nr.
117/IZOB/v.160126