

IZOBIT PRIMER EXPRESS

Amorsă bituminoasă pe bază de solvent, cu uscare rapidă

IZOBIT Primer express este o soluție bituminoasă modificată cu SBS, cu uscare rapidă, destinată amorsării suporturilor înainte de aplicarea stratului principal de hidroizolație și realizării de acoperiri împotriva umezelii. Produsul este gata de utilizare și se aplică la rece. Timpul redus de uscare permite începerea rapidă a etapelor următoare ale lucrărilor de hidroizolare.



PROPRIETĂȚI

- timp de uscare redus (accelerat)
- penetrare excelentă în suprafețele care urmează a fi hidroizolate
- se poate aplica pe suporturi uscate și ușor umede
- aderență foarte bună la suporturi minerale și membrane bituminoase
- rezistent la intemperii
- modificat cu SBS - flexibil și durabil
- gata de utilizare



FORMULĂ CU
USCARE RAPIDĂ



PENETRARE
PROFUNDĂ



ADERENȚĂ
EXCELENȚĂ



REZISTENȚĂ LA
INTERPERII



TEMP. DE
APLICARE



SUPORTURI USCATE/
UȘOR UMEDE

APLICARE

- amorsarea suprafețelor înainte de aplicarea membranelor bituminoase termosudabile și autoadezive
- membranelor bituminoase și bituminoase modificate cu polimeri, precum și a acoperirilor bituminoase pe bază de solvent
- amorsarea suporturilor minerale din părțile subterane ale construcțiilor
- realizarea de acoperiri hidroizolante independente împotriva umezelii
- realizarea de acoperiri anticorozive, inclusiv pe elemente metalice
- protejarea elementelor din lemn și metal îngropate în sol

CONSUM

- aprox. 0,2-0,3 L/m² pe strat
- numărul de straturi pentru amorsare: 1
- pentru hidroizolație contra umezelii: 2-3 straturi

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie curat, uscat sau ușor umed, fără apă la suprafață, neted și lipsit de grăsimi, acoperiri desprinse, depuneri de suprafață și orice alte impurități care pot reduce aderența. Suportul nu trebuie să fie înghețat sau acoperit de chiciură și trebuie să fie lipsit de apă stagnantă. La aplicarea produsului pe suporturi minerale, procesul de întărire a cimentului trebuie să fie finalizat. Pereții fundației trebuie tencuiți, iar tencuielile și betonul noi trebuie să fie complet maturate.

Pregătirea produsului: Amestecați temeinic produsul înainte de utilizare și repetați amestecarea la intervale în timpul aplicării. Aplicați produsul cu pensula sau bidineaua de acoperiș. Pe timp rece, pentru a facilita aplicarea, se recomandă așezarea recipientului cu produs într-o încăpere caldă timp de 1-2 zile înainte de utilizare.

Aplicare: Aplicați soluția prin frecare în suprafața ce urmează a fi amorsată, folosind o bidinea de acoperiș sau o perie cu peri rigizi. Aplicați produsul în cel mai subțire strat posibil. Pe suporturi umede, lucrați energic produsul în suport. Pentru realizarea unei acoperiri independente împotriva umezelii, aplicați 2-3 straturi de IZOBIT Primer express, lăsând fiecare strat să se usuce înainte de aplicarea următorului, folosind o bidinea de acoperiș sau prin pulverizare. Nu executați lucrări de aplicare în timpul ploii sau în lumina directă a soarelui. Înainte de utilizare, citiți Fișa tehnică și Fișa cu date de securitate ale produsului.



DATE TEHNICE

Compoziție	bitum industrial, solvent organic, cauciuc SBS, aditivi de performanță
Culoare	negru
Densitate	aprox. 0,86 g/cm ³
Timp de uscare	aprox. 30 min
Metodă de aplicare	pensulă, bidinea de acoperiș, aplicare prin pulverizare
Temperatura produsului	de la +5 °C la +25 °C
Temperatura de aplicare	de la 0 °C la +30 °C
Specificație	PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 - soluție bituminoasă
Ambalaje	5 L, 10 L, 25 L

CARACTERISTICI ESENȚIALE (conform PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004)

Caracteristică	Valoare declarată
Aspectul exterior și consistența soluției bituminoase	lichid omogen de culoare neagră, fără impurități vizibile; la 23 ± 2 °C, se întinde ușor pe o placă de sticlă, formând o peliculă fără bășici
Vâscozitate - timpul de curgere la 23 ± 0,5 °C, cupă de curgere nr. 4	de la 30 la 150 s
Punct de aprindere în cupă închisă Pensky-Martens	de la 31 la 40 °C
Conținut de apă	nu mai mult de 0,5% (m/m)
Timp de uscare	nu mai mult de 12 h

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Termen de valabilitate în recipiente originale nedeschise: 12 luni de la data producției. Depozitați într-un loc uscat și răcoros și protejați de lumina directă a soarelui. Depozitarea la temperaturi sub zero este permisă. Produsul poate fi transportat prin orice mijloc de transport, cu condiția respectării condițiilor de depozitare și a reglementărilor ADR (produsul este clasificat ca marfă periculoasă - vezi Fișa cu date de securitate).

Ambalaje disponibile: 5 L, 10 L, 25 L

OBSERVAȚII

Nu utilizați produsul în încăperi destinate ocupării permanente de către oameni sau în industria alimentară; nu utilizați cu materiale pe bază de gudron (nu utilizați pe carton asfaltat pe bază de gudron). Utilizați produsul într-o zonă bine ventilată, departe de flăcări deschise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Respectați reglementările de sănătate și securitate ocupațională. Informații detaliate privind sănătatea și securitatea sunt furnizate în Fișa cu date de securitate. Toți parametrii indicați se referă la +23 °C și 55% RH. Temperaturile mai ridicate și umiditatea mai scăzută a aerului scurtează timpul de lucru și accelerează uscarea, iar temperaturile mai scăzute și umiditatea mai ridicată prelungesc timpul de lucru și încetinesc uscarea. Curățați uneltele cu solvent organic.

PRODUCĂTOR / DISTRIBUTOR

IZOBUD Sp. z o.o., Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica, Polonia

www.izobit.com.pl | Locul de producție: Serbia

Informațiile conținute în această Fișă tehnică se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor producătorului și nu îl exonerează pe utilizator de obligația de a verifica adecvarea produsului pentru aplicația prevăzută și de a respecta reglementările aplicabile. Producătorul nu răspunde pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a produsului.

