

IZOBIT PRIMER EXPRESS

Gyorsan száradó, oldószeres bitumenes alapozó

Az IZOBIT Primer express gyorsan száradó, SBS-sel módosított bitumenes oldat, amely a fő vízszigetelő réteg felhordása előtt az aljzatok alapozására, valamint nedvesség elleni bevonatok kialakítására szolgál. A termék felhasználásra kész és hidegen alkalmazható. Csökkentett száradási ideje lehetővé teszi a vízszigetelési munkák következő szakaszainak gyors megkezdését.



TULAJDONSÁGOK

- csökkentett (gyorsított) száradási idő
- kiválóan behatol a vízszigetelendő felületekbe
- száraz és enyhén nedves aljzatra is felhordható
- nagyon jó tapadás ásványi aljzatokhoz és bitumenes lemezekhez
- időjárásálló
- SBS-sel módosított - rugalmas és tartós
- felhasználásra kész



**GYORS
SZÁRADÁS**



**MÉLY
BEHATOLÁS**



**KIVÁLÓ
TAPADÁS**



**IDŐJÁRÁS-
ÁLLÓ**



**ALKALMAZÁSI
HÖM.**



**SZÁRAZ /
NEDVES**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- felületek alapozása hegeszthető és öntapadó bitumenes lemezek felhordása előtt
- bitumenes és polimerrel módosított bitumenes lemezek, valamint oldószeres bitumenes bevonatok alá
- építmények föld alatti részeinek ásványi aljzatainak alapozása
- önálló nedvesség elleni szigetelőbevonatok kialakítása
- korrózióvédő bevonatok készítése, fém elemeken is
- talajba süllyesztett fa- és fémelemek védelme

ANYAGSZÜKSÉGLET

- kb. 0,2-0,3 L/m² rétegenként
- alapozáshoz szükséges rétegek száma: 1
- nedvesség elleni szigeteléshez: 2-3 réteg

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat előkészítése: Az aljzat legyen tiszta, száraz vagy enyhén nedves, felületi víztől mentes, sima, zsír-, laza bevonat-, felületi lerakódás- és minden egyéb, a tapadást rontó szennyeződéstől mentes. Az aljzat nem lehet fagyott vagy deres, és nem állhat rajta víz. Ásványi aljzatra történő felhordáskor a cement kötési folyamatának be kell fejeződnie. Az alapfalakat vakolni kell, az új vakolatnak és betonnak pedig teljesen ki kell érnie.

A termék előkészítése: Használat előtt alaposan keverje fel a terméket, és felhordás közben időközönként ismételje meg a keverést. A terméket ecsettel vagy tetőfedő kefével hordja fel. Hideg időben a könnyebb felhordás érdekében a terméket tartalmazó edényt használat előtt 1-2 napra meleg helyiségbe ajánlott tenni.

Felhordás: Az oldatot tetőfedő kefével vagy merev sörtéjű ecsettel dörzsölje be az alapozandó felületbe. A terméket a lehető legvékonyabb rétegben hordja fel. Nedves aljzat esetén erőteljesen dolgozza be az anyagot az aljzatba. Önálló nedvesség elleni bevonat készítésekor 2-3 réteg IZOBIT Primer expressst hordjon fel, és a következő réteg felhordása előtt hagyja az előzőt megszáradni; használjon tetőfedő kefével vagy szórásos felhordást. Esőben vagy közvetlen napsütésben ne végezzen felhordási munkát. Használat előtt olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját.



MŰSZAKI ADATOK

Összetétel	ipari bitumen, szerves oldószer, SBS-gumi, teljesítményjavító adalékok
Szín	fekete
Sűrűség	kb. 0,86 g/cm ³
Száradási idő	kb. 30 perc
Felhordás módja	ecset, tetőfedő kefe, szórásos felhordás
A termék hőmérséklete	+5 °C-tól +25 °C-ig
Felhordási hőmérséklet	0 °C-tól +30 °C-ig
Specifikáció	PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 - bitumenes oldat
Kiszerelések	5 L, 10 L, 25 L

ALAPVETŐ JELLEMZŐK (a PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 szerint)

Jellemző	Deklarált érték
A bitumenes oldat külső megjelenése és állaga	homogén fekete folyadék látható szennyeződés nélkül; 23 ± 2 °C-on könnyen elosztható üveglapon, hólágymentes bevonatot képez
Viszkozitás - kifolyási idő 23 ± 0,5 °C-on, 4. sz. kifolyópohár	30-150 s
Pensky-Martens szerinti zárttéri lobbanáspont	31-40 °C
Víztartalom	legfeljebb 0,5% (m/m)
Száradási idő	legfeljebb 12 óra

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Felhasználhatósági idő eredeti, bontatlan csomagolásban: a gyártástól számított 12 hónap. Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Nulla fok alatti tárolás megengedett. A termék bármely szállítószerkezettel szállítható, feltéve, hogy betartják a tárolási feltételeket és az ADR-előírásokat (a termék veszélyes árunak minősül - lásd a biztonsági adatlapot).

Elérhető kiszerelések: 5 L, 10 L, 25 L

MEGJEGYZÉSEK

A termék nem használható állandó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben vagy az élelmiszeriparban; kátrányalapú anyagokkal nem alkalmazható (kátrányalapú tetőfedő lemezen nem használható). Jól szellőző helyen, nyílt lángtól távol használja. Gyermekektől elzárva tartandó. Tartsa be a munkavédelmi előírásokat. A részletes egészségvédelmi és biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Minden megadott paraméter +23 °C és 55% relatív páratartalom mellett érvényes. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidíti a bedolgozási időt és gyorsítja a száradást, míg az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a bedolgozási időt és lassítja a száradást. A szerszámokat szerves oldószerrel tisztítsa.

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

IZOBUD Sp. z o.o., Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica, Lengyelország

www.izobit.com.pl | Gyártás helye: Szerbia

A műszaki adatlapban szereplő információk a gyártó jelenlegi ismeretein alapulnak, és nem mentesítik a felhasználót a termék tervezett alkalmazásra való alkalmasságának ellenőrzése, valamint a vonatkozó előírások betartása alól. A gyártó nem felel a termék nem megfelelő használatának következményeiért.

