

V-BIT 5 250 S 52 SBS

Membrană asfaltică termoetanșabilă a acoperirii superioare, modificată cu elastomer SBS



Membrană de închidere (strat final)
termosudabilă, de înaltă calitate, realizată
dintr-un compus de bitum modificat cu SBS
armata cu vola de polyester ranforsat cu fibră
de sticlă, rezistență la intemperii.
Asigură siguranța acoperișului.

SPECIFICAȚII

Armătură: voal nețesut din poliester ranforsat cu fibră de sticlă
Bitum: modificat SBS,
Suprafață superioară: ardezie minerală hidrofobă
Suprafață inferioară: film PE cu contur de acoperiș
Specificații tehnice ale produsului:
EN 13707:2004+A2:2009

Cantitate pe palet: 24 role/144 m²

APLICAȚIE

- ca strat superior în multi-layered Acoperișuri



PARAMETRI

VALOARE PROPRIETATE SAU CONSTATĂRI

Dezavantaje	produs fără defecte vizibile
Lungime,	≥6,0 m
lățime	≥0,99 m
,grosime vizibilă	5,2 mm (± 10%)
etanșeitate la apă (metoda B)	10 kPa și 100
Etanșeitate după întindere la temperatură joasă	NPD
reacție la foc	impe clasa
rezistență la foc extern *	E Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)
Rezistență la foc din interior *	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20
Flexibilitate la temperaturi joase,	≤-5°C
durabilitate (rezistență la curgere la temp. ridicată)	80(±10)°C
rezistență maximă la tracțiune longitudinală	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm
rezistență maximă la tracțiune transversală	600 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm
elongație la rezistență maximă longitudinală	50 % ⁺³⁰ / ₋₃₀

VALOARE PROPRIETATE SAU CONSTATĂRI

elongație la rezistență maximă transversală	60 % ⁺³⁰ / ₋₃₀
stabilitate dimensională	≤0,3 %
rectiliniitate	≤ 10 mm/5
rezistență la impact (metoda A)	frână NPD
rezistență la forfecare a îmbinării longitudinale	NPD
rezistență la forfecare a îmbinării transversale	NPD
rezistență la încărcare statică (metoda A)	NPD
Aderența granulelor (finisaj)	nu mai mult de 15 % ⁺¹⁵ / ₋₁₅
rezistența la decojire a îmbinării longitudinale	NPD
rezistența la decojire a îmbinării transversale	NPD
rezistență la sfâșiere (cui) longitudinală	200 N ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀
rezistență la sfâșiere (cui) transversală	250 N ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀
substanțe periculoase	NPD
*valabil pentru sisteme de acoperiș testate	



V-BIT 5 250 S 52 SBS

Membrană asfaltică termoetanșabilă a acoperirii superioare, modificată cu elastomer SBS

DOCUMENTAȚIE

- Certificat(e) de Control al Producției în Fabrică: 1023-CPR-0178F
- Organism de certificare notificat: 1023
- Declarație de performanță: 020/IZOB/2026

TIP SUBSTRAT

- beton cu un conținut de umiditate de cel mult 5%
- lemn cu un conținut de umiditate de cel mult 22%
- Stratul de izolație termică
- Acoperișuri vechi

MONTARE

- Sudură (folosind un arzător pe gaz)

GARANȚIE

- 5 ani

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

- transportați și depozitați în poziție de picioare, într-unul singur în mod care să împiedice mișcarea role pe palet
- pentru a proteja împotriva umezelii, razelor și la o distanță de cel puțin 120 cm De la radiatoare și alte surse de căldură
- în timpul transportului, trebuie respectate reglementările privind siguranța transportului

SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ

- Produsul nu conține azbest, Gudron de cărbune sau alte substanțe
- Efecte adverse asupra sănătății umane în condiții de Depozitare, transport și utilizare corespunzătoare a produsului

SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT



Impermeabilizarea prin utilizarea produsului trebuie precedată de selecția (designul) straturilor de către un designer autorizat.

RECOMANDĂRI DE INSTALARE

- 1 Desfășoară și întinde produsul la o temperatură ambientală de
- 2 Substratul trebuie să fie curat, uniform, lipsit de contaminanți, cu umiditate adecvată, grunduit cu un desemnat și agent bituminos (în conformitate cu standardul PN-80/B-10240).
- 3 Înainte de a continua depunerea, produsul trebuie depozitat la o temperatură nu mai mică de +18°C pentru o perioadă de Nu mai puțin de 24 de ore. Înainte de asamblare, produsul trebuie derulat în locul unde va fi sudat, apoi rulat de pe două părți spre interior.
- 4 Când montezi membrana de acoperire superioară, amintește-ți despre utilizarea plantelor potrivite pentru fetrulul acoperișurilor Primer.
- 5 Produsul trebuie instalat pe suprapuneri longitudinale cu o lățime de cel puțin 8 cm, în cazul acoperirilor cu un singur strat cu o lățime minimă. 12 cm, în timp ce suprapunerile transversale ar trebui să fie realizată cu o lățime de cel puțin 15 cm. La sudarea instalațiilor, apasă fetrulul acoperișului cu o rolă pentru acoperiș astfel încât masa de asfalt să curgă în afară
- 6 Toate lucrările de acoperiș trebuie efectuate conform: documentației tehnice (intocmite de un proiectant autorizat), reglementărilor legale aplicabile în domeniul construcțiilor, inclusiv standardelor actuale ale persoanelor calificate în domeniul construcțiilor Impermeabilizare și, acolo unde este necesar, sub supravegherea unei persoane Persoană pretențioasă.



Informațiile conținute în această fișă tehnică, în special recomandările de instalare, au fost dezvoltate pe baza experienței noastre, a celor mai bune cunoștințe și cu bună credință. Pe lângă informațiile furnizate în această fișă tehnică, trebuie respectate principiile tehnice, standardele naționale și armonizate relevante, aprobările tehnice, reglementările de sănătate și securitate etc. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare aplicabile acestui produs.



IZOBUD Sp. z o.o.
Laki Kozielskie,
ul. Lesna 4, 47-150 Lesnica



NIP: 756-18-31-498
Regon: 532228808
KRS: 0000067066



tel. +40 729 758 073

Fișă tehnică
nr.020/IZOB/v.160126

2/2